

D: Polyester-Feinspachtel sorgt für eine glatte Oberfläche. Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen möglich. Untergrund säubern und aufrauen. Benötigte Materialmenge mit ca. 2-4% Härtner mischen. Dann in gewünschter Schichtstärke auftragen. Verarbeitungszeit ca. 7-8 Min. Uberschleifbar nach ca. 30-40 Min. Angemischte Masse nicht in die Dose zurückgeben. Optimale Verarbeitungstemperatur bei 15-20°C. Dose gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Imp.: MOTIP DUPLI AG, Allmendstraße 30, CH-8320 Fehrlitorf, Tel. +41 44 908 38 40.

F: Le mastic fin polyester procure une surface lisse. Le travail est également possible à basses températures. La surface à traiter doit être nettoyée et rendue rugueuse. Mélanger la quantité de produit nécessaire avec env. 2-4% de durcisseur. Enduire ensuite selon l'épaisseur désirée. Temps d'utilisation env. 7-8 mn. Peut être poncé après env. 30-40 mn. Application idéale à une température de 15 à 20°C. Ne pas remettre la mélange résiduelle dans la boîte. Stocker la boîte bien fermée, à l'endroit froid et sec. Attention. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de

protection / un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale.

I: Stucco poliestere molto elastico, microfine senza pori, altamente riempitivo, a rapida essiccazione anche in alti spessori, resistente fino a 160°C. Direttamente verniciabile dopo accurata carteggiatura (p.e. ad acqua grana 400). Il fondo deve essere pulito, sgrassato e carteggiato senza ruggine. Mescolare bene la quantità di prodotto necessaria con 2-4% di induritore ed applicare entro 7-8 min. Dopo ca. 30-40 min. la superficie può essere lavorata, carteggiata, eventualmente ad acqua, asciugata e verniciata. Conservare in luogo asciutto e fresco. Risultato migliore alle temperature a 15-20°C. Attenzione. Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.

Spachtel/  
Mastic/  
Stucco:

**242g e**

Härter/  
Durcisseur/  
Catalizzatore:

**8g**



ZZ



Ord.no.: 443664



2004/42/II B(b),  
VOC max. 250 g/L,  
VOC <249 g/L



4

weiß  
blanc

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6 · D-74855 Hassmersheim · Tel. + 49 6266 75-0 · www.motipdupli.com · Made in Germany

Mit Mischkappe · Couvercle de mélange

Ergibt eine sehr glatte Oberfläche  
Résultat lisse et uniforme



# Ø 19 - Sviluppo 60 mm



## GB HARDENER - PASTE DIBENZOYL PEROXIDE

H242 Heating may cause a fire. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H400 Very toxic to aquatic life.

## NL VERHARDER-PASTA DIBENZOYLPEROXIDE

H242 Brandgevaar bij verwarming. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

## PL UTWARDZACZ-PASTA NADTLENKI DNUBENZOŁU

H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

## SK VYTVRDZOVACIE ČINIDLO BENZOYL PEROXID PASTA

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyskúšať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje väčšie podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

## HR PASTA OTVRDNJIVAC DIBENZOYL PEROXID

H242 Zagrijavanje može uzrokovati požar. H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju kože H319 Uzrokuje jako nadraživač oka. H400 Vrlo otrovno za vodení okoliš.

## SRB PASTA OČVRŠCIVAČ DIBENZOYL PEROXID

H242 Zagrevanje može da dovede do požara. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jakе iritacije oka. H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

MOTIP 80707 23/3/15